

PROFESSIONAL 9500 – elastické polyurethanové lepidlo pro podlahy z tvrdého dřeva

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Příprava povrchu 	<ul style="list-style-type: none"> • Povrch musí být čistý a suchý: vlhkost <3% (<0,5% pro anhydritové potěry), musí být odstraněn prach, mastnota, vosky, mlíčí nebo zbytky. • <u>Betonové a cementové krytiny</u>: čekat na vytvrzení a stabilizaci povrchu. • <u>Dřevo</u>: odstranit vosky a čisticí prostředky. Odmastit acetonem olejnatý zbytek.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplikace 	<p>Nepoužívat při teplotě < 15°C nebo při relativní vlhkosti přesahující 65%</p> <p>Nanášejte špachtlí, přibližně v rozmezí 900g/m² – 1300g/m², závisí na kvalitě povrchu</p> <p>Instalujte podlahu před vytvořením škrabloupu na výrobku</p> <p>Očistěte nástroje pomocí acetonu nebo terpentýnu</p> <p>Vytvrzené lepidlo odstraňte škrabkou nebo broušením za pomoci brusného papíru</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ První obsazení pokojů 	<p>Minimálně až po 48 hodinách od instalace</p> <p>Broušení a lakování až po 4-7 dnech</p>
<p>Instalace výrobku musí být v souladu s nejnovějším standardem (NF P 63202 DTU 51-2) v době realizace na daném místě. Také musí být v souladu s instalačními směrnicemi poskytnutými výrobcem podlah. Neinstalujte v případě výskytu vysoké vlhkosti.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balení 	<p>3 foliové tašky – 5 kg/kbelík (40 kbelíků na paletě)</p> <p>6 válců po 2,4 kg/krabici (40 krabic na paletě)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardní barvy 	<p>Dub, dřevo. Ostatní barvy jsou dostupné na žádost</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podmínky skladování 	<p>12 měsíců od data výroby, skladujte v originálním neotevřeném balení před negativním vlivem vlhkosti</p> <p>Skladujte v dobře ventilovaných místnostech s maximální teplotou nepřesahující 30°C</p>
<p>Technické rady na použití výrobku jsou komunikovány ústně, písemně nebo na základě testů. Jsou poskytnuty dle naší nejlepší znalosti. Představují jednoduché označení, které nejsou spojeny s naší odpovědností. Tyto hodnoty jsou poskytnuty pouze jako indikace a v žádném případě nemůžou být použity jako specifikace. Není v našich silách kontrolovat využití výrobku a jeho možnou aplikaci při různorodosti stylů využití a využitých materiálů. Uživatel bude muset sám učinit patřičné testy, aby zjistil, zda výrobek je použitelný na takové využití, které má uživatel v úmyslu učinit. Je na uživateli, aby respektoval místní legislativu a aby si získal patřičné homologace a povolení, která jsou požadována. Prosím zkontrolujte si s naším zákaznickým servisem, zda máte aktuální verzi daného technického listu a aktuální verzi bezpečnostního listu na daný výrobek, který používáte.</p>	

▪ Použití	Jednosložkové, elastomer polyuretanové lepidlo na dřevěné podlahy Odpovídá evropskému standardu: EN 14293: 2004
▪ Oblast využití	Aplikuje se ozubenou stěrkou na rovných povzích připravených k pokládce všech typů dřevěných podlah
▪ Čas vytvoření škráloupu	23°C, 50% HR ≈ 90'
▪ Čas otevření	23°C, 50% HR ≈ 60'
▪ Rychlost tvrzení v mm	V rozmezí 24 hodin (23°C, 50% HR) = 3 mm
▪ teplota	Teplota aplikační (+ 15 °C/ + 40°C) Teplota pracovní (- 20 °C/ + 80°C)
▪ Odolnost při přetržení	Dřevo-dřevo DIN 281 1,5 Mpa
▪ Tvrдость břehu A	ISO 868, 30 – 40
▪ Měrná tíha	1,4 g/cm ³
▪ Certifikát CEBTP	Dle normy EN 14293
▪ Certifikát CTBA	Klimatické zkušební místnosti